




DEKOGROUT-2K

Joint-adhésif bi-composant hydrofuge, anti-tache, antimoisissure, antibactérien, anti-acide. Excellente finition, facile à appliquer, faible consommation.



- Antibactérien et résistant à la moisissure
- Hydrofuge
- Résistant aux cycles de gel - dégel
- Facile à appliquer et à nettoyer
- Surface lisse et large gamme de couleurs (24 couleurs)
- Résistant aux sollicitations mécaniques et chimiques
- Pour l'intérieur, l'extérieur et immersion continue
- Satisfait les qualités requises par les Normes EN 13888, CG2WA et EN 12004 R2T
- Pour joints de 2 à 10 mm de largeur
- Indiqué pour sols et murs chauffants
- Couleurs assorties à celles du système de joint silicone ESCOSIL



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: DEKOGROUT-2K est un joint-adhésif spécial bi-composant à base de résines époxy, quartz et additifs spéciaux, indiqué pour l'encollage de sols et revêtements en céramique de tout type sur une grande variété de supports; ce produit possède des qualités exceptionnelles d'imperméabilité et de résistance aux agressions chimiques et mécaniques. Conçu pour durcir rapidement et sans retrait, facile à appliquer et facile à nettoyer à l'eau, DEKOGROUT-2K est hydrofuge, anti-tache, antimoisissure, antibactérien et garantit un aspect, une résistance au vieillissement et une propreté des joints impossible à obtenir avec des colles traditionnelles.

DEKOGROUT-2K est disponible en 24 couleurs et dans une version transparente qui peut être enrichie avec des paillettes colorées qui donnent un effet "métallisé" et qui mettent en valeur la beauté du revêtement.

DOMAINES D'APPLICATION: Encollage de mosaïque de verre et de carreaux de tout type, réalisation de joints de 2 à 10 mm de largeur de pavements et revêtements en céramique (sauf ceux aux surfaces absorbantes) dans les: salles de bains, douches, saunas, spa, centres de bien-être, établissements thermaux, piscines même avec de l'eau de mer, plans de travail de laboratoires et de cuisines, hôpitaux, partout où l'on veut réaliser un revêtement avec des caractéristiques supérieures de beauté, d'hygiène, de durée et de nettoyabilité.

PRESCRIPTION :

Le revêtements céramique doivent être posé et jointoyés avec une Joint-adhésif bi-composant hydrofuge, anti-tache, antimoisissure, antibactérien, anti-acide, conforme aux normes EN 13888, CG2WA et EN 12004 R2T, type DEKOGROUT-2K du Benfer Schomburg s.r.l..



ASSISTANCE
TECHNIQUE



GARANTIE
D'ASSURANCE



RENCONTRES
DE TECHNICIENS



EMPLOI
PROFESSIONNEL

MODE D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS: DEKOGROUT-2K n'est pas un produit élastique, par conséquent les sous-couches doivent être fixées et indéformables, ne pouvant pas effectuer de mouvements en dehors des oscillations et vibrations élastiques propres aux structures. Les sous-couches en panneaux légers et minces préfabriqués ne sont donc pas adaptées. Les joints doivent être nettoyés soigneusement des surplus de ciment sur toute l'épaisseur du carreau avant l'application. Il ne doit pas rester de traces de poussières, huiles et autres substances anti-adhésives. En outre, il est indispensable que les joints et la colle utilisés pour la pose soient secs. Un élément très important pour la réalisation d'un bon travail avec DEKOGROUT-2K est la température ambiante qui a une grande influence sur les temps de travail du produit et sur le piétonnement des sols; à 23° (valeur de température idéale pour une utilisation facile) le temps de travail (dans l'utilisation comme colle) est d'environ 50 minutes, celui de piétonnement de 24 heures et celui de mise en service de 4 jours; à 15° ces valeurs augmentent considérablement, tandis qu'à plus de 30° les temps de travail sont trop réduits.

PRÉPARATION DU GÂCHAGE: DEKOGROUT-2K est vendu en lot de seaux de 2,5 kg et 5 kg contenant 2 pâtes pré-dosées dans le juste rapport à mélanger intégralement dans l'emballage original avec des outils propres et secs, de préférence avec un malaxeur électrique à faible nombre de tours, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Il est absolument interdit d'ajouter de l'eau au produit qui serait irrémédiablement endommagé. Dans le cas de l'utilisation de la version transparente avec paillettes, après avoir bien mélangé la partie A avec la partie B, verser progressivement tout le contenu de l'emballage de paillettes en mélangeant de temps en temps à l'aide d'une spatule pour racler les bords du seau afin d'obtenir un excellent résultat. Pendant le mélange, la pose et le nettoyage à l'éponge, toujours utiliser des gants en caoutchouc parce que la pâte B est irritante pour la peau.

APPLICATION: Comme joint: étaler DEKOGROUT-2K à l'aide d'une spatule en caoutchouc en exerçant une pression suffisante afin que le produit pénètre à fond. Puis enlever immédiatement le surplus de produit en raclant en diagonale les surfaces traitées avec la spatule en caoutchouc. Essorer ensuite une éponge imprégnée d'eau tiède et à l'aide d'un chiffon de dureté moyenne (utiliser de préférence la spatule spéciale pour le nettoyage des joints BENFER), émulsionner l'excédent de produit pour joints avec des mouvements circulaires. Éliminer le surplus avec l'éponge qui doit être souvent rincée et changée quand elle est trop imprégnée de produit. Afin de réaliser un bon travail, il est important d'effectuer le nettoyage quelques minutes après la pose parce que, si trop de temps passait, le nettoyage serait trop difficile; dans ce cas, nous conseillons l'utilisation du produit DEKOGROUT-2K CLEANER. Une fois que le produit a durci, il ne peut être enlevé que mécaniquement.

APPLICATION: Comme adhésif: appliquer DEKOGROUT-2K avec une spatule métallique ayant une denture adaptée aux carreaux à poser. À l'intérieur, poser les carreaux en exerçant une bonne pression de façon à ce que le contact avec la colle soit au moins égal à 80% de leur surface pour les revêtements et à 95-100% pour les sols. À l'extérieur, dans des environnements humides et dans des bassins, le contact entre la colle, la sous-couche et les carreaux doit être de 100%. À 23° le temps de travail est d'environ 50 minutes et la durée du gâchage dans le seau est d'environ 45 minutes. En conditions défavorables (température ambiante très élevée ex.: 30° C) de tels intervalles de temps peuvent se réduire considérablement; dans ces cas, il est conseillé d'utiliser le produit dans les 30 minutes, en l'appliquant un peu à la fois et en évitant de l'appliquer quand ce dernier est trop dense dans le seau. Il est possible de marcher avec prudence sur les sols réalisés avec DEKOGROUT-2K environ 24 heures après l'encollage; après 4 jours avec une température de 23°C, les sols sont complètement praticables. En cas de température inférieure à 15 degrés, nous déconseillons l'application.













CONSOMMATIONS:

Comme joint la consommation est fortement influencée par le format et l'épaisseur du carreau ainsi que par la largeur des joints qui ne doit jamais dépasser les 10 mm et varie de 0,8 à 2,5 kg/m² environ.

Comme adhésif, la consommation dépend de l'état de la sous-couche et du type de spatule utilisé. Avec une sous-couche lisse et en utilisant des spatules à dents carrées de 5x5 / 10x10, la consommation est de 2,5 / 5 kg/m².

EMBALLAGES: DEKOGROUT-2K est disponible en lot de seaux de 2,5 kg et 5 kg.
PAILLETES COULEUR or et COULEUR ARGENT disponibles en pots de 0,125 kg.

COULEURS: Choix de 24 couleurs, voir table

	COULEUR	CODE	CONDITIONNEMENT	EMBALLAGE
	Bianco	Bianco	Seau de 2,5 kg Seau de 5 kg	Palette de 100 seaux Palette de 100 seaux
	Grigio chiaro	7035	Seau de 2,5 kg Seau de 5 kg	Palette de 100 seaux Palette de 100 seaux
	Grigio Grigio	7042	Seau de 2,5 kg Seau de 5 kg	Palette de 100 seaux Palette de 100 seaux
	Grigio tortora	Grigio tortora	Seau de 2,5 kg Seau de 5 kg	Palette de 100 seaux Palette de 100 seaux
	Grigio cemento	7030	Seau de 2,5 kg Seau de 5 kg	Palette de 100 seaux Palette de 100 seaux
	Antracite	7037	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Nero	9004	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Off white	Off white	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Crema marfil	9001	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Travertino	Travertino	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Beige	1013	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Camel	1001	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Tabacco	8007	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Marrone	8011	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Testa di moro	8017	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Giallo	1012	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Verde	6019	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Smeraldo	6024	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Crocus	Crocus	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Azzurro	5012	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Blu	5013	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Magnolia	3012	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 seaux
	Rosa	3014	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 Seaus
	Rosso maranello	3003	Seau de 2,5 kg	Palette de 100 Seaus

N.B. Les couleurs de cet atlas sont reproduites le plus fidèlement possible, mais elles n'ont qu'un caractère indicatif et doivent être vérifiées par l'utilisateur du produit qui assume toutes les responsabilités dérivant de son usage.

Tableau des consommations:

DEKOGROUT-2K pour joints de 2 à 10 mm.

Consommation de mortier: Kg pour 10m² de surface revêtue

Format du carreau (cm)	Epaisseur (cm)	Largeur des joints (mm)						
		2	3	4	5	6	8	10
1 x 1	0,3	18,4						
2 x 2	0,4	11,5						
2,5 x 2,5	0,4	9,20	13,8					
2,5 x 2,5	1,0	23,6	35,4					
5 x 5	0,4	5,20	7,9	10,5	13,1	15,7	21,0	26,2
10 x 10	1,0	6,60	9,80	13,1	16,4	19,7	26,2	32,8
10 x 10	0,6	3,90	5,90	7,90	9,80	11,8	15,7	19,7
12,5 x 12,5	1,0	5,20	7,90	10,5	13,1	15,7	21,0	26,2
10 x 20	0,8	3,90	5,90	7,90	9,80	11,8	15,7	19,7
15 x 15	1,4	6,40	9,60	12,9	16,1	19,3	25,7	32,1
15 x 15	0,8	3,70	5,50	7,30	9,20	11,0	14,7	18,4
24 x 11,5	1,2	5,50	8,30	11,0	13,8	16,5	22,0	27,6
24 x 11,5	2,0	9,20	13,8	18,4	23,0	27,6	36,7	45,9
20 x 20	1,4	4,60	6,90	9,20	11,5	13,8	18,4	23,0
20 x 20	0,8	2,60	3,90	5,20	6,60	7,90	10,5	13,1
20 x 25	0,8	2,40	3,50	4,70	5,90	7,10	9,40	11,8
25 x 25	1,0	2,60	3,90	5,20	6,60	7,90	10,5	13,1
25 x 33	1,0	2,60	3,90	5,20	6,60	7,90	10,5	13,1
30 x 30	1,5	3,90	5,90	7,90	9,80	11,8	15,7	19,7
30 x 30	0,8	2,10	3,10	4,20	5,20	6,30	8,40	10,5
30 x 5	1,0	7,90	11,8	15,7	19,7	23,6	31,5	39,4
33 x 33	0,8	2,10	3,10	4,20	5,20	6,30	8,40	10,5
40 x 40	1,0	2,00	3,00	3,90	4,90	5,90	7,90	9,80
30 x 60	1,0	2,00	3,00	3,90	4,90	5,90	7,90	9,80
60 x 60	1,0	1,30	2,00	2,60	3,30	3,90	5,20	6,60

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

	PARTIE A	PARTIE B
Consistance:	pateuse	liquide dense
Couleur:	voir tableau	brun
Poids specifique:	1,40 kg / dm ³	0,95 kg / dm ³
Conservation:	12 mois en emballage d'origine a + 10°	
Nocivite:	COMP A/ COMP B: corrosif et nocif par contact avec la peau, ingestion et inhalation. Peut causer des irritations.	
Inflammabilite:	non	non
Rapport de melange:	PARTIE A: PARTIE B = 94:6	
Consistance du melange:	pateux	
Poids specifique:	1,4 kg / dm ³	
Duree d'utilisation du gachage (pot life):	45 minutes	
Temperature d'application:	de + 15° a + 30°	
Pietonnement prudent':	apres 24 heures	
Durcissement final:	apres 7 jours	
Conforme aux normes	EN 13888 RG - EN 12004 R2T	

N.B. : Les données et les informations fournies sur cette fiche et dictées par notre expérience n'ont qu'un caractère indicatif et doivent être vérifiées par l'utilisateur du produit qui assume toutes les responsabilités dérivant de son utilisation.